

## CN 75 Easyplan Lattiatasoite

0,5 - 20 mm kerroksille.

### Ominaisuudet

- 20% enemmän neliöitä
- Lähes kaikille alustoille
- Erittäin tasainen pinta

### Käyttökohteet

Kaikentyyppisten lattiapinnoitteiden rakennusstandardit täyttäväksi pohjapinnaksi sekä betonialustan tasoitteeksi. Käytettäväksi teollisuus- ja asuinkäytössä. Pohjapinnan tasoitteeksi kaakeleille ja muille lattiapinnoitteille. Lattiapinnaksi varastoihin, kellareihin, ullakoihin, tehdashalleihin ja korjaamoihin yhdessä kuormituksen kestävästä epoksihartsipinnoitteen (esim. CF 35) kanssa. Sementti-, kipsi-, raakabetoni- ja keraamilattioiden tasoitteeksi ja tasonkorotuksiin. Elastisten liimojen kanssa parketin alustaksi. Valuasfalttilattian päälle enintään 5 mm kerrokseksi. Soveltuu kuiviin sisätiloihin ja märkätiloihin vedeneristeen kanssa. Soveltuu lattialämmityksen yhteyteen.

### Alustan valmistelu

Alustan on oltava puhdas, halkeilematon, kiinteä ja kuiva sekä puhdistettu tartuntaa heikentävistä pintakerroksista. Kipsisidosteiset lattiapinnat on pääsääntöisesti hiottava (raekoko 16) ja imuroitava. Valuasfalttilattia ja muut imemättömät kiviainesalustat on pinnoitettava ainakin 2 mm tasoitekerroksella - valuasfalttilattiat kuitenkin enintään 5 mm kerroksella. Tiiviit, sileät alustat (esim. laatat ja levyt sekä luonnonkivi ja mosaiikkilattiat) on puhdistettava sopivalla tehopesuaineella ja tarvittaessa hiottava. Suuret painaumat / halkeamat on ensin tasoitettava CN 81:llä. Asianmukaisesti esikäsitellyt alustat pohjustetaan soveltuvalla Ceresit-pohjusteella.



### Käyttöohje

CN 75 sekoitetaan puhtaaseen veteen porakoneella ja sekoitusvispilällä (n. 600 r/min) tasaiseksi massaksi. Ohjeet koneelliseen esivalmistukseen löydät ao. tuotetietolehtisestä. Kaada tasoite alustalle ja levitä harjalla / kumitai tasoitelastalla. Voit puhdistaa kovettumattomat massajäänteet vedellä. Kovettunut tasoite on poistettavissa vain mekaanisesti. Suojaa tasoitekerros liian nopealta kuivumiselta. Käytä tasoitetta ainoastaan kuivassa ja +5°C - +30°C lämpötilassa. Paras työlämpötila on +15°C - +25°C.

## Huomioitavaa

CN 75 sisältää sementtiä ja reagoi emäksisesti veden kanssa, joten suojaa iho ja silmät. Huuhtelee roiskeet runsaalla vedellä. Roiskeet silmiin vaativat lääkäriapua.

## Varastointiaika

Hyvin suljettuna, viileässä ja kuivassa: N.12 kuukautta. Avatut pakkaukset on käytettävä pikaisesti.

## Tekniset tiedot

Peruskoostumus:

Sementtiseos (vähäkromaattinen TRGS 613 mukaan) kiviainestäytteellä ja hyvälaatuisella GISCODE ZP 1-keinohartsilla.

---

Seossuhde: n. 5,5 l vettä / 20 kg

---

Seoksen käyttöaika: n. 25 min.

---

Kävelykelpoinen: 2 h

---

Pinnoitettavissa (10 mm kerroksena):

---

Keraamipinnoitteilla: 3 / 12 h  
(imevä / imemätön alusta)

---

Lattiapinnoite (höyrytiivis): 48 h

---

Lattiapinnoite: 72 h

---

Riittoisuus: n.1,2 kg/m<sup>2</sup>  
kerrosmillimetriä kohti

---