



CT 217

Pohjuste imukykyisille alustoille

Käyttöalue

Imukykyisten lattia- ja seinäalustojen pohjustukseen ennen vedeneristystä, tasoitusta tai päällystystä. Lujittaa hiekoittuvien betonialustojen pintaa. Soveltuu betonille, sementtipohjaisille imeville tasoitepinnoille, kevytbetonille, huokoisille puumateriaaleille, kipsikartonkilevyille ja useille puu- ja mineraaliainespohjaisille rakennuslevyille. Tiiviille, imukyvyttömille alustoille käytetään muita Henkel-tuotteita, esim. Thomsit R 766.

Alustan esikäsitteleminen

Alustan on oltava rakennusalan yleisten laatuvaatimusten mukainen, imukykyinen, puhdas, kuiva ja vapaa tarttuvuutta haittaavista aineosista. Rakenteen on oltava ehjä ja kiinteä. Puhdistusta pinta liasta ja pölystä.

Käyttö

Levitä Ceretec CT 217 -pohjuste vaahtomuovitelalla, harjalla tai siveltimellä. Pese työvälineet vedellä käytön jälkeen. Kuivunut pohjuste voidaan poistaa liuottimella tai Nitromors-maalinpoistoaineella.

Huomioitavaa

Työskentelylämpötilan on oltava välillä +5°C...+35°C. Annetut arvot on saatu +20°C lämpötilassa ja 60% ilman suhteellisessa kosteudessa. Muissa olosuhteissa kuivumisaika saattaa lyhentyä tai pidentyä.

Lisätietoja

Edellä olevat suositukset perustuvat laboratorio-kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Kohteiden erilaiset olosuhteet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella, joten tuotteen soveltuvuus ja työtavat on tarvittaessa varmistettava riittävin omin kokein. Materiaali- ja ainevalmistajien ohjeet on huomioitava.

Varastointi

Varastointikelpoinen 12 kuukautta viileässä paikassa. Varjeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot

1, 3 ja 10 litraa.

Tekniset tiedot

Koostumus: Akrylaattidispersio lisäaineilla

Ominaispaino: 1,01 kg / l

Käyttölämpötila: +5°C...+35°C

Varastointilämpötila: +5°C...+25°C

Kuivumisaika: 2-4 tuntia

Menekki: 0,1-0,2 l/m²