

Huomioitavaa

Käytä tuotetta vain + 5 °C...+ 30 °C:n lämpötilassa kuivissa olosuhteissa. Korkeammat / alhaisemmat lämpötilat nopeuttavat / hidastavat kuivumista. CM 117 saneerauslaasti sisältää sementtiä ja reagoi veden kanssa alkalisesti. Iho ja silmät suojattava. Annetut ohjeet perustuvat tehtyihin käyttötekniisiin kokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat vain suuntaa antavia tuotteen ja työtavan valinnassa. Koska työskentelyolosuhteet vaihtelevat, suosittelemme epävarmoissa tapauksissa tuotteen sopivuuden testausta.

Tekniset tiedot

Sekoitusuhde:

7,5 - 8,0 litraa vettä, 25 kg CM 117

Kypsymisaika: 5 min.

Käyttöaika: 2 tuntia

Avoinaika: n. 20 min.

Saumaus: 24 tunnin kuluttua

Lämmönkesto: -30 °C - +70 °C

Laastikamman
hammastus:

Kulutus:

mm

kg/m²

4

1,8

6

2,5

8

3,2

10

3,6