

# R766



Produktionsverfahren, die mit dem  
GHS "Sehr geringe VOC-Gehalte"  
gekennzeichnet sind, können problematische Substanzen  
von Bauprodukten abgrenzen.  
\*VOC = flüchtige organische  
Lösungsmittel (VOC)

## Pohjuste Imukykyisille ja tiiviille alustoille

### OMINAISUUDET

- Alhainen emissio - EC1 luokiteltu
- Tiiviste – riittoisa
- Monikäyttöinen
- Erinomaiset tartuntaominaisuudet
- Telauskelpoinen
- Soveltuu lattialämmityksen yhteyteen

### KÄYTTÖALUE

Tiivistetty, EC1-luokiteltu, matalaemissionoinen pohjuste sementti- ja betonialustoille, lattiatasoiteille, rakennuslevyille sekä kivi-, keraaminen laatta ja puualustoille. Soveltuu myös pohjusteeksi alustaan liimattavien parkettien alle kun käytetään Thomsit parkettiiliimoja. Thomsit R 766 ei muodosta kosteussulkua.

### ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla kiinteä, veto- ja painoluja sekä puhdas pölystä sekä tartuntaa heikentävistä ainesosista. Poista tarvittaessa vanhat liimajäänteet, tasoitejäämät ja päällysteet mekaanisesti. Imuroi pölyävät betoni- ja sementtipinnat Puhdista kivi-, keraaminen laatta- ja puualustat huolellisesti.

### KÄYTTÖOHJE

#### Imukykyiset alustat:

Laimenna Thomsit R 766 suhteessa 1 osa pohjustetta, 4 osaa vettä. Sekoita hyvin ja levitä huolellisesti alustaan esim. harjalla tai siveltimellä kunnes alusta on imukyvytön.

#### Tiiviit alustat:

Laimenna Thomsit R 766 puhtaaseen veteen suhteessa 1:1. Sekoita hyvin ja levitä huolellisesti ohut kerros esim. harjalla tai siveltimellä kunnes alusta on imukyvytön. Älä anna lammikoitua. Anna pohjusteen aina kuivua ennen tasoitteen tai päällysteen asentamista, erityisesti parkettien liimauksessa suoraan alustaan. Asennettaessa alustan lämpötilan tulee olla yli + 15 °C ja ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 75 % RH. Käytä ainoastaan puhdasta viileää vettä laimennukseen.

Tuore pohjuste voidaan poistaa vedellä kostutetulla kankaalla. Työvälineet voidaan pestä vedellä.



### TUOTETURVALLISUUS

Thomsit R766 ei sisällä liuottimia. Ei vaadi erityissuojavälineitä käytön aikana. Thomsit R766:sta ei vapaudu merkittäviä määriä hitaasti tai nopeasti haihtuvia orgaanisia (VOC) yhdisteitä huoneilmaan. Käyttöturvatieote saatavissa osoitteesta <http://mymsds.henkel.com>.



Harja- ja  
telauskelpoinen



Ei vaadi  
erityissuojajohteita



Soveltuu  
lattialämmitykselle



Ei vaadi  
erityissuojajohteita

## TEKNISEET TIEDOT

Väri	Oranssi
Olomuoto	nestemäinen
Ominaispaino	n. 1,05 kg/litra
Riittoisuus:  Imukykyiset alustat Esim. betoni-, sementti-, tasoite- ja levyalustat  Tiiviit alustat: Esim. kivi- ja keraamiset alustat, puualustat ja kipsilevyt	n. 200 g/m <sup>2</sup> , laimennettuna 1:4  n. 100 g/m <sup>2</sup> , laimennettuna 1:1
Kuivumisajat:  Tasointutyö a) Thomsit AS1 kipsitasoite b) Betonialustoille c) Muille imukykyisille alustoille d) Puualustoille e) Muille tiiviille alustoille  Parketin suora liimaus alustaan: a) Reaktiivisilla liimoilla b) Liuotin- ja dispersioliimoilla imukykyisille alustoille	a) – b) min. 1 h c) 24 h d) 24 h e) n. 6h  a) 24 h b) n. 6 h
Lämpötilankesto kuljetuksen ja varastoinnin aikana	+ 3 - + 50°C (jäätävää)
Lämpötilankesto kuivuttuaan	max. + 50°C
Varastointi	12 kk viileässä ja kuivassa
Pakkauskoot	1, 3 ja 10 litraa

## JÄTEHUOLTO

Älä päästä tuotetta viemäriin. Säilytä pohjuste myöhempää käyttöä varten huomioiden tuotteen elinikä tai hävittä ympäristöohjeiden mukaisesti. Tyhjt pakkaukset voidaan hävittää polttamalla.

Edellä mainitut tiedot ovat voimassa normaaliolosuhteissa (+23 °C ja 50 % suhteellinen kosteus). Muissa olosuhteissa kovettuminen tai kuivuminen saattaa nopeutua tai hidastua.

Tässä tuotetiedotteessa annetut tiedot ovat yleisluonteisia eivätkä ole tarkoitettuja edustamaan mitään tiettyä alusta-, projekti- tai tuotejärjestelmätyyppiä. Annetut tiedot perustuvat käytännön kokemuksiimme sekä jatkuvaan ja huolelliseen tuotekehitykseen. Rakennuskohde tai käyttökäytännön olosuhteet vaikuttavat tuotteemme ominaisuuksiin, joiden optimaalisen saavuttamisen ratkaisevat käyttäjän ammattimaiset, ohjeiden ja standardien mukaiset työtavat. Näiden ja näin ollen halutunlaisten tulosten saavuttaminen ei ole vallassamme. Tämän tuotetiedotteen tai annetut suulliset ohjeet eivät anna perusteita oikeudelliseen vastuuseen.

Tämä tuotetiedote korvaa kaikkien ko. tuotteen vastaavien aikaisempien tuotetiedotteiden sisällön.

Henkel Norden Oy  
Äyritie 12 A  
01510 Vantaa  
Puhelin: + (0)201 22 311  
Faksi: + (0)201 22 3541



Thomsit. Perusteellinen pohja.