



Harjoittelusivusto, die mit dem
VOC-Gehalt von 100 g/l ist
als emissionsfrei gekennzeichnet
und keine gefährlichen Substanzen
enthält.
*VOC-Gehalt: 100 g/l
*VOC-Gehalt: 100 g/l

R766

Pohjuste

Imukykyisille ja tiiviille alustoille

OMINAISUUDET

- Alhainen emissio - EC1 luokiteltu
- Tiiviste – riittoisa
- Monikäyttöinen
- Erinomaiset tartuntaominaisuudet
- Telauskelpoinen
- Soveltuu lattialämmityksen yhteyteen

KÄYTTÖALUE

Tiivistetty, EC1-luokiteltu, matalaemissioinen pohjuste sementti- ja betonialustoille, lattiatasoiteille, rakennuslevyille sekä kivi-, keraaminen laatta ja puualustoille. Soveltuu myös pohjusteeksi alustaan liimattavien parkettien alle kun käytetään Thomsit parkettiiliimoja. Thomsit R 766 ei muodosta kosteussulkua.

ALUSTAN VALMISTELU

Alustan tulee olla kiinteä, veto- ja painolujaa sekä puhdas pölystä sekä tartuntaa heikentävistä ainesosista. Poista tarvittaessa vanhat liimajäänteet, tasoitejäämät ja päällysteet mekaanisesti. Imuroi pölyävät betoni- ja sementtipinnat Puhdista kivi-, keraaminen laatta- ja puualustat huolellisesti.

KÄYTTÖOHJE

Imukykyiset alustat:

Laimenna Thomsit R 766 suhteessa 1 osa pohjustetta, 4 osaa vettä. Sekoita hyvin ja levitä huolellisesti alustaan esim. harjalla tai siveltimellä kunnes alusta on imukyvytön.

Tiiviit alustat:

Laimenna Thomsit R 766 puhtaaseen veteen suhteessa 1:1. Sekoita hyvin ja levitä huolellisesti ohut kerros esim. harjalla tai siveltimellä kunnes alusta on imukyvytön. Älä anna lammikoitua. Anna pohjusteen aina kuivua ennen tasoitteen tai päällysteen asentamista, erityisesti parkettien liimauksessa suoraan alustaan. Asennettaessa alustan lämpötilan tulee olla yli + 15 °C ja ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 75 % RH. Käytä ainoastaan puhdasta viileää vettä laimennukseen. Tuore pohjuste voidaan poistaa vedellä kostutetulla kankaalla. Työvälineet voidaan pestä vedellä.



TUOTETURVALLISUUS

Thomsit R766 ei sisällä liuottimia. Ei vaadi erityissuojavälineitä käytön aikana. Thomsit R766:sta ei vapaudu merkittäviä määriä hitaasti tai nopeasti haihtuvia orgaanisia (VOC) yhdisteitä huoneilmaan.

	Harja- ja telaukelpoinen
	Ei vaadi erityissuojajohjeita
	Soveltuu lattialämmitykselle
	Ei vaadi erityissuojajohjeita

TEKNISET TIEDOT

Väri	Oranssi
Olomuoto	Nestemäinen
Ominaispaino	N. 1,05 kg/litra
Riittoisuus:	
Imukykyiset alustat Esim. betoni-, sementti-, tasoite- ja levyalustat	n. 200 g/m ² , laimennettuna 1:4 = 40 g/ m ² R766
Tiiviit alustat: Esim. kivi- ja keraamiset alustat, puualustat	n. 100 g/m ² , laimennettuna 1:1 = 50 g/ m ² R766
Kuivumisajat:	
Tasoitustyö	
a) Thomsit AS1 kalsiumsulfatialustalle	a) –
b) Sementtialustalle	b) min. 1 h
c) Muille imukykyisille alustoille	c) 24 h
d) Puualustoille	d) 24 h
e) Muille tiiville alustoille	e) n. 6h
Parketin suora liimaus alustaan:	
a) Reaktiivisilla liimoilla	a) 24 h
b) Liuotin- ja dispersioliimoilla imukykyisille alustoille	b) n. 6 h
Lämpötilankesto kuljetuksen ja varastoinnin aikana	+ 3 - + 50°C (jäätävää)
Lämpötilankesto kuivuttuaan	Max. + 50°C
Varastointi	12 kk viileässä ja kuivassa
Pakkauskoot	1, 3 ja 10 litraa

JÄTEHUOLTO

Älä päästä tuotetta viemäriin. Säilytä pohjuste myöhempää käyttöä varten huomioiden tuotteen elinikä tai hävitä ympäristöohjeiden mukaisesti. Tyhjät pakkaukset voidaan hävittää polttamalla.

Annetut tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja tehtyihin soveltuvuuskokeisiin. Rakennuskohde- tai käyttötekniiset olosuhteet voivat poiketa tässä tuotetiedotteessa esitetystä, joten tuotteidemme oikeanlainen käyttö ja halutunlaisten tulosten saavuttaminen eivät ole vastuullamme. Tarpeen mukaan käyttäjän on tehtävä tapauskohtaiset kokeet tuotteen soveltuvuuden ja riittävien ominaisuuksien takaamiseksi. Tämän tuotetiedotteen tai annetut suulliset ohjeet eivät anna perusteita oikeudelliseen vastuuseen, jollei kyseessä todistettavasti ole edustajamme tahallinen teko tai karkea laiminlyönti.

Tämä tuotetiedote korvaa kaikkien ko. tuotteen aiempien vastaavien tuotetiedotteiden sisällön.

Henkel Norden Oy
Äyritie 12 A
01510 Vantaa
Puhelin: +(0)201 22 311
Faksi: +(0)201 22 3541

