

K188E



Erikoismattoliima

OMINAISUUDET

Monikäyttöinen, liuotteeton erikoisliima lähes kaikille puolikoville lattiapäällysteille sekä kostean tilan seinäpäällysteille

- Märkä- ja tarraliimauskelpoinen
- Erittäin korkea liimauslujuus
- M1-luokiteltu
- Pyörällisien tuolien rasituksen kesto (DIN 68131)

Liuotteeton, M1-luokiteltu tuote joka on lähes hajuton. Sekä imukykyisille (märkäliimaus) että tiiviille (tarraliimaus) alustoille. Erittäin korkea liimauslujuus.

KÄYTTÖALUE

Erikoisliima PVC-matoille ja PVC-laatoille, joustovinyyyleille, vinyylilaatoille, polyolefiinimatoille, muovialustaisille korkkilaatoille, sileä- ja harjattuaustaisille kumipäällysteille (max 2,5 mm), tekstiilipäällysteille, joissa lateksi-, polyuretaani- tai PVC vaahdotusta sekä kosteiden tilojen seinäpäällysteille

ALUSTAN VALMISTELU

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen sekä puhdas pölystä ja rasvasta. Kuivat ja kiinteät betonilattiat tasoitetaan Thomsit-tasotteella. Huomioi eri lattioiden tasaisuusvaatimukset ja tasoitteen kuivumisajat. Vanhan pinnoitteen päälle liimattaessa on varmistettava, että se on hyvin kiinni alustassaan sekä poistettava pesulla ja/tai hiomalla vaha ja muut epäpuhtaudet (hiomapaperi nro 40–50). Lastulevyypinnat ylitasoitetaan ennen kiinnitystä. Huom! Kokolattia- ja neulehuopamatot eivät sovellu kiinnitysalustoiksi.

KÄYTTÖOHJE

Päällysteen, liiman ja kiinnitysalustan lämpötilan on oltava vähintään +18°C.

Märkäliimaus (imukykyiselle alustalle):

Ohuet, sileäpohjaiset päällysteet:

Liima levitetään alustaan lastalla A4 tai A3 ja annetaan tuulettua 10-20 min.



Paksummat, karkeapohjaiset päällysteet:

Liima levitetään alustaan lastalla A3 tai A2 ja annetaan tuulettua 10-20 min. Päällyste asennetaan alustaan ja hierretään huolellisesti kiinni. Tarkista, että päällysteen tausta on kastunut tasaisesti

Kumi- ja polyolefiinimatot:

Asenna päällyste liimattuun alustaan ja nosta välittömästi takaisin tarroittumaan n. 40-60 minuutiksi jonka jälkeen paina päällyste uudelleen alustaan ja hierrä kiinni voimakkaasti

Tarraliimaus (tiiville alustoille)

Ohuet, sileäpohjaiset päällysteet:

Liima levitetään alustaan lastalla A5 tai A4 jonka jälkeen odotetaan n. 40-60 min kunnes liima on kosketuskuiva ja tarramainen.

Paksummat, karkeapohjaiset päällysteet:

Liima levitetään alustaan lastalla A4 tai A3 jonka jälkeen odotetaan n. 40-60 min kunnes liima on kosketuskuiva ja tarramainen. Päällyste asennetaan alustaan ja hierretään voimakkaasti kiinni

Korkkilaatat:

Liimataan tarraliimauksena tasoitealustalle ja jyrätään välittömästi. Uusi jyräys tunnin kuluttua.

Luonnonkorkkitaustaiset laatat pohjustettava samalla liimalla edellisenä päivänä.

TEKNISET TIEDOT

Väri		kermanvalkoinen
Ominaispaino		1.15 kg/l
Kulutus	tela	n. 200 g/m ²
	kampa A5	n. 150 g/m ²
	kampa A4	n. 250 g/m ²
	kampa A3	n. 285 g/m ²
	kampa A2	n. 300 g/m ²
	kampa B1	n. 350 g/m ²
Odotusajat	tuuletusaika	n. 10 – 20 min (märkäliimaus) n. 30 – 60 min (tarraliimaus)
	avoin aika	n. 60 min (märkäliimaus) n. 60 – 120 min (tarraliimaus)
	lopullinen lujuus	n. 72 h
Lämpötilankesto varastoinnissa ja kuljetuksessa		0 to 50 °C. (Ei saa jäätyä!)
Lämpötilankesto liiman kuivuttua		max. 50 °C (soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen yhteydessä)
Varastoitavuus		12 kk normaaleissa olosuhteissa
Pakkauskoot		1, 3, 10 ja 15 l astiakoot

Annetut ajat ovat mitattu normaaleissa olosuhteissa n.+ 23 °C ja 55% ilman suhteellista kosteutta

JÄTEHUOLTO

Tuoteylimäärää ei saa kaataa vesistöihin, viemäriin tai maaperään. Kierrätä tyhjat (tuotejäämistä puhtaata) pakkaukset. Saat neuvonnastamme asianmukaisen Euroopan jäteluettelon (EAK) mukaisen tuotteen jätetunnuksen.

TUOTETURVALLISUUS

Thomsit K 188 E on liuotinvapaa, palamaton ja vähäemissioinen tuote. Thomsit K 188E ei ole vaarallista ohjeiden mukaisesti käytettynä. Thomsit K 188 E ei vaadi erityisohjeita varastoinnin tai kuljetuksen suhteen (huom. Ei saa jäätyä). Käytä silti sopivia henkilökohtaisia suojavälineitä kuten esim. silmäsuojaimia. Lisätietoja käyttöturvatiidoitteesta joka on saatavilla pyydetessä



Kampalevityskelpoinen



Telalevitys kelpoinen joillakin päällysteillä



Ei vaadi erityisohjeita

Annetut tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja tehtyihin soveltuvuuskokeisiin. Rakennuskohde- tai käyttötekniiset olosuhteet voivat poiketa tässä tuotetiedoiteessa esitetyistä, joten tuotteidemme oikeanlainen käyttö ja halutunlaisten tulosten saavuttaminen eivät ole vastuullamme. Tarpeen mukaan käyttäjän on tehtävä tapauskohtaiset kokeet tuotteen soveltuvuuden ja riittävien ominaisuuksien takaamiseksi.

Tämän tuotetiedoiteen tai annetut suulliset ohjeet eivät anna perusteita oikeudelliseen vastuuseen, jollei kyseessä todistettavasti ole edustajamme tahallinen teko tai karkea laiminlyönti.

Tämä tuotetiedote korvaa kaikkien ko. tuotteen aiempien vastaavien tuotetiedoiteiden sisällön.

Henkel Norden Oy
Äyritie 12 A
01510 Vantaa
Puhelin: +(0)201 22 311
Faksi: +(0)201 22 3541

