

Saumaus Ceresit CE 40 saumalaastilla:

- Sekoita saumalaastin jauhe kylmään veteen.
- Sekoitussuhde: 25 kg laastia ja 8 l vettä, 5 kg/1,6 l vettä ja 2 kg/ 0,64 l vettä
- Normaali saumaus = laastin levitys ja lopuksi ylimääräinen laasti poistetaan mahdollisimman puhtaaksi laatan pinnasta kumilastalla.
- Tässä vaiheessa muotoillaan sauma.
- Puhdistaminen voidaan aloittaa kun sauma on sitoutunut riittävästi, tunnista ajankohdan sormen painalluksella saumaan. Sormi ei saa painua massaansa eikä massa tarttua sormeen. Seinillä pesun voit aloittaa aikaisintaan 30 minuutin kuluttua. Lattioilla sauman pesun oikeaa ajankohtaa voi joutua odottamaan useita tunteja. Puhdistuspesu tehdään kostealla mutta nihkeällä sienellä.
- Pölytetään seuraavana päivänä ts. pyyhitään pölyt pois liinalla. Karkeapintaisen laatan syvänteiden puhdistamiseen tarvitaan avuksi karhunkieltä ja karkeaa harjaa.
- Sauma voidaan ottaa käyttöön seuraavana päivänä. Lähes vettä hylkivän ominaisuuden sauma saavuttaa 5 vrk:n kuluessa saumauksesta ja lopullinen kovettuminen saavutetaan 28 vrk:n kuluessa saumauksesta.

Muuta huomiotavaa!

- Veden määrä laastissa on pidettävä ohjeen mukaisena.
- Liiallinen veden määrä pesuvaiheessa heikentää lopputulosta merkittävästi, esim. saumasta peseytyy väri pois tai muuttuu kirjavaksi.
- Vältä liian suuria värikontrasteja laatan ja saumalaastin välillä.
- Ihanteellisen työskentelyolosuhteen lämpötila on +20 C ja ilman kosteus 40 – 60 % RH.