

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen, peittävä ja liuotteeton dispersiomaali.	
KÄYTTÖKOHTEET	Katto- ja seinäpinnat kuivissa sisätiloissa. Betoni-, rappaus-, tasoite- ja rakennuslevypinnat. Uudis- ja huoltomaalaus.	
TEKNISET TIEDOT		
Kiilto	Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus).	
Värit	AP-perusmaali, voidaan sävyttää sisämaalivärikarttojen vaaleisiin sävyihin. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.	
Ohenne	Vesi	
Riittoisuus	Imemättömille pinnoille:	9-11 m ² /l
	Imeville pinnoille:	5-7 m ² /l
Työmenetelmä	Telaus, sively tai ruiskutus.	
Kuivumisaika (23°C, RH 50%)	Pölykuiva : ½ tuntia. Pällemaalauskuiva: 2 tuntia.	
Kiinteäainetilavuus	n. 34 %.	
Tiheys	1,5 kg/l (ISO 2811).	
Maalaustarvikeryhmä	Maalaustarvikeryhmä 11.1 ja 30.	
Pintamateriaalien päästoluokka	M1	
EU VOC 2004/42/EC-raja-arvo	(cat A/a) 30 g/l (2010) Kattomaali 3 sisältää VOC max. 30 g/l.	
Lämmönkestävyys	85 °C (ISO 4211-3).	
Varastointi	Suojattava pakkaselta.	
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l	

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteleminen	Maalaamaton pinta: Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Maalaa suoraan Kattomaali 3:lla.
--------------------------	--

Ennen maalattu pinta:

Pese aiemmin maalatut pinnat sopivalla pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Hio kiiltävät ja kovat maalipinnat himmeiksi, poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Pintakäsittely

Sekoita Kattomaali 3 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

Hoito-ohjeet

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.

Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella esim. pesusientä tai siivousliinaa käyttäen. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuaineliuoksella esim. pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta käytettäessä.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdistaa pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Huoltokäsittely Kattomaali 3:lla maalatut pinnat voi huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsittely.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

**YMPÄRISTÖNSUOJELU
JA JÄTEHUOLTO**

Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu

Valmistuttaja:
Väritukku Oy
Jaakonkatu 2, PL 400 / P.O. BOX 400, FI-01621 VANTAA
Puh./ Tel. +358-9-849 141
www.varisilma.fi

Valmistaja
TIKKURILA OYJ