

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen, kellastumaton akrylaattilakka.
KÄYTTÖKOHTEET	Puiset katto- ja seinäpaneelit kuivissa sisätiloissa. Uudis- ja huoltolakkaus. Lakkaa ei ole tarkoitettu lattiapinnoille eikä kalusteisiin.
TEKNISET TIEDOT	
Kiilto	Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus).
Värit	Sävytettävissä kuultaviin sävyihin.
Ohenne	Vesi
Riittoisuus	Höylätylle puupinnalle: 8-12 m ² /l
Työmenetelmä	Sively tai ruiskutus.
Kuivumisaika (23°C, RH 50%)	Pölykuiva : ½ tuntia. Päällelakkauskuiva: 3-4 tuntia.
Kiinteäainetilavuus	n. 25 %.
Tiheys	1,0 kg/l (ISO 2811).
Maalaustarvikeryhmä	Maalaustarvikeryhmä 71.1
Pintamateriaalien päästöluokka	M1
EU VOC 2004/42/EC-raja-arvo	(cat A/e) 130 g/l (2010) Paneelilakka sisältää VOC max. 130 g/l.
Pesunkestävyys	Lakkapinnan vedenkestävyys on hyvä ja se kestää pyyhkimistä kostealla kankaalla.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkauskoort	0,9 l, 2,7 l, 9 l

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteily	Puupuhdas pinta: Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Pohjalakkaa pinnat Paneelilakalla, jota voit tarvittaessa ohentaa vedellä 5 %.
----------------------	--

Pohjalakkauksen kuivuttua hiotaan pinta kevyesti ja poistetaan hiontapöly. Suorita pintalakkaus 1-2 kertaa riippuen puun imevyydestä.

Aiemmin lakattu pinta:

Aiemmin lakattu pinta hiotaan himmeäksi tai poistetaan kokonaan maalinpoistoaineella.

Pintakäsittely

Sekoita Paneelilakka hyvin ennen käyttöä. Varo ilman joutumista lakan joukkoon, ettei pintaan muodostuisi vahtokuplia. Levitä siveltimellä tai ruiskulla.

Käsittelyolosuhteet

Lakattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen lakka työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

Hoito-ohjeet

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.

Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella esim. pesusientä tai siivousliinaa käyttäen. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuaineliuksella esim. pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta käytettäessä.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestäväytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdistaa pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Huoltokäsittely

Paneelilakalla lakatut pinnat voi huoltolakata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella lakalla. Katso kohta esikäsitely.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

**YMPÄRISTÖNSUOJELU
JA JÄTEHUOLTO**

Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa

kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu

Valmistuttaja:

Väritukku Oy

Jaakonkatu 2, PL 400 / P.O. BOX 400, FI-01621 VANTAA

Puh./ Tel. +358-9-849 141

www.varisilma.fi

Valmistaja

TIKKURILA OYJ