

VÄRISILMÄ PREMIUM KOSTEIDEN TILOJEN REMONTTIMAALI

TUOTESELOSTE 1.1.2010

MAALITYYPPI

Kovaa rasitusta kestävä akrylaattimaali. Tuote sisältää homeenestoinetta, joka suojaa maalipintaa.

KÄYTTÖKOHEET

Seinä- ja kattopinnat märkätiloissa ja tiloissa, joissa pinnalta vaaditaan pesun ja kulutuksen kestävyyttä; esim. eteisauloissa, porraskäytävissä sekä sairaalan käytävät ja – potilashuoneet ym. pinnat, joihin kohdistuu normaalia suurempaa rasitusta.

TEKNISET TIEDOT

Kiilto

Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus).

Värit

A- ja C-perusmaalit, voidaan sävyttää.

Ohenne

Vesi

Riittoisuus

Imemättömille pinnoille: 8-11 m²/l
Imeville pinnoille: 5-8 m²/l

Työmenetelmä

Telaus, sively tai korkeapaineruiskutus.

Kuivumisaika (23°C, RH 50%)

Pölykuiva : ½ tuntia. Päällemaalauskuiva: 2 tuntia.
Maalipinta saavuttaa lopullisen kovuutensa 2-4 viikossa.

Kiinteäainetilavuus

n. 40 %.

Tiheys

1,3 kg/l (ISO 2811).

Maalaustarvikeryhmä

Maalaustarvikeryhmä 38.

Pintamateriaalien päästoluokka

M1

EU VOC 2004/42/EC-raja-arvo

(cat A/a) 30 g/l (2010)
Premium sisältää VOC max. 30 g/l.

Pesunkestävyys

Erittäin hyvä. Kestää yli 10 000 harjausta (SFS 3755).

Kemikaalien kestävyys

Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita.

Lämmönkestävyys

85 °C (ISO 4211-3).

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

Pakkauskoot 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteleminen

Maalaamaton pinta:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Maalaa suoraan Premium-maalilla. Pohjamaalaa pitävällä pohjamaalilla.

Ennen maalattua pinta:

Pese aiemmin maalatut pinnat sopivalla pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Hio kiiltävät ja kovat maalipinnat himmeiksi, poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Pintakäsittely

Sekoita Premium hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Ruiskutusta varten ohennetaan tarvittaessa 5-10 %.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

Hoito-ohjeet

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.
Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella esim. pesusientä tai siivousliinaa käyttäen. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuaineliuksella esim. pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta käytettäessä.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Huoltokäsittely

Premiumilla maalatut pinnat voi huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisellä maalilla. Katso kohta esikäsitteleminen.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu

Valmistuttaja:
Väritukku Oy
Jaakonkatu 2, PL 400 / P.O. BOX 400, FI-01621 VANTAA
Puh./ Tel. +358-9-849 141
www.varisilma.fi

Valmistaja
TIKKURILA OYJ