

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen, liuotteeton dispersiomaali.	
KÄYTTÖKOHTEET	Katto- ja seinäpinnat kuivissa sisätiloissa. Betoni-, rappaus-, tasote- ja rakennuslevypinnat. Uudis- ja huoltomaalaus. Ei ikkunoiden, ovien eikä kalusteiden maalaamiseen.	
TEKNISET TIEDOT		
Kiilto	Himmeä, 5 (RT-luokitus).	
Värit	A- ja C-perusmaalit, voidaan sävyttää.	
Ohenne	Vesi	
Riittoisuus	Imemättömille pinnoille:	9-11 m ² /l
	Imeville pinnoille:	5-7 m ² /l
Työmenetelmä	Telaus, sively tai ruiskutus.	
Kuivumisaika (23°C, RH 50%)	Pölykuiva : ½ tuntia. Päällemaalauskuiva: 2 tuntia.	
Kiinteäainetilavuus	n. 33 %.	
Tiheys	1,3 kg/l (ISO 2811).	
Maalaustarvikeryhmä	Maalaustarvikeryhmä 31.	
Pintamateriaalien päästöluokka	M1	
EU VOC 2004/42/EC-raja-arvo	(cat A/a) 30 g/l (2010) Seinämaali 7 sisältää VOC max. 30 g/l.	
Pesunkestävyys	Kestää yli 2000 harjausta (SFS 3755).	
Lämmönkestävyys	85 °C (ISO 4211-3).	
Varastointi	Suojattava pakkaselta.	
Pakkauskoot	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l	

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteily

Maalaamaton pinta:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Maalaa suoraan Seinämaali 7:lla. Pohjamaalaa jauhomaiset pinnat ensin tarkoitukseen sopivalla pohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:

Pese aiemmin maalatut pinnat sopivalla pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Hio kiiltävät ja kovat maalipinnat himmeiksi, poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Pintakäsittely

Sekoita Seinämaali 7 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimeillä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

Hoito-ohjeet

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella esim. pesusientä tai siivousliinaa käyttäen. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuaineliuksella esim. pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta käytettäessä. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Huoltokäsittely

Seinämaali 7:llä maalatut pinnat voi huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisellä maalilla. Katso kohta esikäsitteily.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräilypisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu

Valmistuttaja:
Väritukku Oy
Jaakonkatu 2, PL 400 / P.O. BOX 400, FI-01621 VANTAA
Puh./ Tel. +358-9-849 141
www.varisilma.fi

Valmistaja
TIKKURILA OYJ