

<b>MAALITYYPPI</b>	Vesiohenteinen, silkinhimmeä akrylaattimaali.	
<b>KÄYTTÖKOHEET</b>	Katto- ja seinäpinnat kuivissa sisätiloissa. Betoni-, rappaus-, tasoite- ja rakennuslevypinnat. Uudis- ja huoltomaalaus. Soveltuu myös paneelipinnoille.	
<b>TEKNISET TIEDOT</b>		
<b>Kiilto</b>	Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus).	
<b>Värit</b>	A- ja C-perusmaalit, voidaan sävyttää.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Riittoisuus</b>	Imemättömille pinnoille:	8-10 m <sup>2</sup> /l
	Imeville pinnoille:	6-8 m <sup>2</sup> /l
<b>Työmenetelmä</b>	Telaus, sively tai korkeapaineruiskutus.	
<b>Kuivumisaika</b> (23°C, RH 50%)	Pölykuiva : ½ tuntia. Päällemaalauskuiva: 2 tuntia.	
<b>Kiinteäainetilavuus</b>	n. 30 %.	
<b>Tiheys</b>	1,4 kg/l (ISO 2811).	
<b>Maalaustarvikeryhmä</b>	Maalaustarvikeryhmä 32.	
<b>Pintamateriaalien päästöluokka</b>	M1	
<b>EU VOC 2004/42/EC-raja-arvo</b>	(cat A/a) 30 g/l (2010) Sointu sisältää VOC max. 30 g/l.	
<b>Pesunkestävyys</b>	Kestää yli 5000 harjausta (SFS 3755).	
<b>Kemikaalien kestävyys</b>	Kestää puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita.	
<b>Lämmönkestävyys</b>	85 °C (ISO 4211-3).	
<b>Varastointi</b>	Suojattava pakkaselta.	
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l	

# KÄYTTÖOHJEET

## Esikäsitteily

### Maalaamaton pinta:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Maalaa suoraan Sointu-maalilla. Pohjamaalaa jauhomaiset pinnat ensin tarkoitukseen sopivalla pohjamaalilla.

### Ennen maalattu pinta:

Pese aiemmin maalatut pinnat sopivalla pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Hio kiiltävät ja kovat maalipinnat himmeiksi, poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

## Pintakäsittely

Sekoita Sointu hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. Ruiskutusta varten ohennetaan tarvittaessa 5-10 %.

## Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

## Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

## Hoito-ohjeet

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella esim. pesusientä tai siivousliinaa käyttäen. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuaineliuksella esim. pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta käytettäessä. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

## Huoltokäsittely

Sointu-maalilla maalatut pinnat voi huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsitteily.

## KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

## YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

## KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu

---

Valmistuttaja:  
Väritukku Oy  
Jaakonkatu 2, PL 400 / P.O. BOX 400, FI-01621 VANTAA  
Puh./ Tel. +358-9-849 141  
www.varisilma.fi

Valmistaja  
TIKKURILA OYJ