

MAALITYYPPI	Liutteeton, puhdistusta kestävä sisämaali.
KÄYTTÖKOHEET	Katto- ja seinäpinnat kuivissa sisätiloissa esim. olo- ja makuuhuoneissa sekä liikerakennuksissa ja erilaisissa yleisissä tiloissa. Betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy- ja puukuitulevyt. Uudis- ja huoltomaalaus. Ei ovien eikä kalusteiden maalaukseen.
TEKNISET TIEDOT	
Kiilto	Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus).
Värit	A- ja C-perusmaalit, voidaan sävyttää.
Ohenne	Vesi
Riittoisuus	Ennen maalatuille pinnoille: 9-11 m ² /l Tasoite- ja puukuitulevy-pinnoille: 7-9 m ² /l Betoni- ja rappauspinnoille: 3-5 m ² /l
Työmenetelmä	Telaus, sively tai ruiskutus.
Kuivumisaika (23°C, RH 50%)	Pölykuiva ½ tuntia. Päällemaalauskuiva 1-2 tuntia.
Kiinteäainetilavuus	n. 35 %.
Tiheys	1,3 kg/l (ISO 2811).
Maalaustarvikeryhmä	Maalaustarvikeryhmä 32.
Pintamateriaalien päästöluokka	M1
EU VOC 2004/42/EC-raja-arvo	(cat A/a) 30 g/l (2010) Super Remonttimaali sisältää VOC max. 30 g/l.
Pesunkestävyys	Kestää yli 5000 harjausta (SFS 3755).
Kemikaalien kestävyys	Kestää puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita.
Lämmönkestävyys	85 °C (ISO 4211-3).
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkauskooot	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittele

Maalaamaton pinta:

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Maalaa suoraan Super Remonttimaali 20:lla. Pohjamaalaa jauhemaiset pinnat tarkoitukseen sopivalla pohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:

Pese aiemmin maalatut pinnat sopivalla pesuaineella ja huuhto huolellisesti vedellä. Hio kiiltävät ja kovat maalipinnat himmeiksi, poista hiontapöly. Tasoita kolot ja syvennykset ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Pintakäsittely

Sekoita Super Remonttimaali 20 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella.

Hoito-ohjeet

Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä. Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuksella esim. pesusientä tai siivousliinaa käyttäen. Erittäin likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuaineliuksella esim. pesumoppia tai pesusientä käyttäen. Pesun jälkeen pinta huuhdellaan huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta käytettäessä. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Huoltokäsittely

Super Remonttimaali 20:llä maalatut pinnat voi huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsittele.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen, tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu

Valmistuttaja:
Väritukku Oy
Jaakonkatu 2, PL 400 / P.O. BOX 400, FI-01621 VANTAA
Puh./ Tel. +358-9-849 141
www.varisilma.fi

Valmistaja
TIKKURILA OYJ