

MAALITYYPPI Vesiohenteinen akrylaattiulkomaali puupinnoille.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 35.1). Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

KÄYTTÖ Uudet ja aikaisemmin maalatut puupinnat, esim. ulkoseinät, räystääläiset, vuorilaudat, ikkunanpuitteiden ulkolaudat.
Hirsipinnoille suosittelemme WOODOX AQUA CLASSIC kuullotetta.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 37 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittoisuus	Höylälauta 8 - 10 m ² /l Sahalauta 5 - 8 m ² /l
Tiheys	n. 1,2 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	
- kosketuskuiva	n. 1 tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa	2 - 4 tunnin kuluttua
	Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Kiilto	Puolihimmeä
Värisävyt	Ulkomaalivärikarttojen sävyt. Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.
Säänkestävyys	Erittäin hyvä.

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely ja pohjamaalaus****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä.

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA Homepesuliuosta.

Sivele pinta värittömällä WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi.

Pohjamaalaa puupinnat NORDICA POHJAMAALILLA ja anna pintojen kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

Pese metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä ja pohjamaalaa ne FERREXILLÄ.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta.

Pese maalipinnat RENSA Maalarinpesuliuksella, homeiset pinnat RENSA Homepesuliuksella ja huuhtelee pinnat hyvin.

Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä värittömällä WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuojalla ennen pohjamaalausta, ks. 'UUSI PUUPINTA'.

Pohjusta paljaat puupinnat NORDICA POHJAMAALILLA. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Pese kaikki metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä ja pohjamaalaa ne FERREXILLÄ.

Pintamaalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntyminen.

Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan.

Jos maali levitetään ruiskulla, on pinta viimeisteltävä siveltimellä tartunnan varmistamiseksi.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
