



TUOTESELOSTE 1638
7.1.2010

VÄRISILMÄ ÖLJYMAALI

MAALITYYPPI

Alkydi-öljymaali puupintojen ulkomaalaukseen. Maali on valumaton ja helpposivelteinen ja sisältää puuta suojaavia aineita.

KÄYTTÖ

Puupinnat, kuten ulkoseinät, otsa- ja tuulilaudat, nurkka- ja vuorilaudat, puiset aidat ja ikkunanpuitteet. Ei sovi dispersiomaalipinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus

N. 60 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.

Käytännön riittoisuus

höylälauta 8-10 m²/l

sahalauta 5-7 m²/l

Tiheys

1,2 g/ml

Kuivumisaika, +23 °C / 50 % RH

- sateenkestävä
- päällemaalattavissa

6 h kuluttua

1-3 vrk kuluttua

Kiilto

Puolikiiltävä, 3, (RT-luokitus).

Ohenne, välineiden pesu

VÄRISILMÄ HAJUTON LAKKABENSIINI

Värisävyt

Ulkomaalivärikarttojen sävyt. Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Säänkestävyys

Huomaa, että öljymaaleille on tyypillistä kiillon ja sävyn muuttuminen ajan myötä.

Varoitusmerkintä

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Maalaustarvikeryhmä

Maalaustarvikeryhmä 45.1.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely ja pohjamaalaus

UUSI PUUPINTA: Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä. Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään Homepesuliuosta. Sivele pinta värittömällä VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA. Anna kuivua 1 vuorokausi. Pohjamaalaa puupinnat VÄRISILMÄ ULKOPOHJALLA. Anna kuivua 1 -3 vrk säästä riippuen. Pese metalliosat VÄRISILMÄ HAJUTTOMALLA LAKKABENSALLA ja pohjamaalaa ne ruosteestopohjamaalilla.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA: Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta. Pese maalipinnat VÄRISILMÄ MAALINPESULLA, homeiset pinnat Homepesuliuksella ja huuhtelee pinnat hyvin. Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA ennen pohjamaalausta, ks. 'UUSI PUUPINTA'. Pohjusta paljaat puupinnat VÄRISILMÄ ULKOPOHJALLA. Anna kuivua 1 -3 vrk säästä riippuen. Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Pese kaikki metalliosat VÄRISILMÄ HAJUTTOMALLA LAKKABENSALLA ja pohjamaalaa ne ruosteestopohjamaalilla.

Pintamaalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntyminen. Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 -2 kertaan.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Valmistuttaja
VÄRITUKKU OY
Jaakonkatu 2, PL 400 / P.O. BOX 400, FI-01621 VANTAA
Puh./ Tel. +358-9-849 141
www.varisilma.fi

Valmistaja
TEKNOS OY